

OZNAČENÍ PRODUKTU – **R 62333**

#### CHARAKTERISTRIKA

- vynikající soudržnost díky skelným vláknům
- nízká hmotnost
- použitelný na ocel, hliník, plasty, polyester a pokovené povrchy
- velmi jemný a pružný
- snadná aplikace a výborná brousitelnost



#### Hlavní výhody:

- lehce brousitelný – šetří čas i brusivo, brusivo se nezanáší.
- díky možnosti použití jemnějšího brusiva nevznikají stopy – škrábance na okolním povrchu, které ovlivňují výslednou kvalitu.
- dokonale jemný povrch **bez pórů a rýh** pod plnič = menší spotřeba plniče
- je stále pružný a odolný vůči úderům

#### Praktické rady:

- nepodceňujte přesné dávkování tužidla
- zdá se vám tmel i po 25 minutách po nanesení (při 20 °C) stále vlhký a nevytvrzený? Vše je v pořádku – nebojte se začít brousit. V počáteční fázi broušení odstraňujete pouze vrchní vrstvu pryskyřice, proto se od brusky vůbec nepráší.
- z tohoto důvodu nejprve začněte brousit velmi lehce. V žádném případě netlačte na brusku. Při tomto postupu se brusivo nezanáší. Pro malé plochy je lepší již v počátku používat brusivo P 180.

<b>Báze:</b>	Nenasycený polyester
<b>Barva:</b>	Světle modrá
<b>Specifická hmotnost:</b>	1,2 kg/l při 20°C

#### VHODNÝ POVRCH

Tmel je určen k aplikaci na ocel, hliník, pokovené povrchy a polyester.  
Pro maximální ochranu lze nejprve aplikovat vhodnou základní barvu.  
Neaplikovat na základy na vodní bázi.

#### POZNÁMKY

Nepřidávejte více tužidla, než je stanoveno. Směs tmelu a tužidla důkladně promíchejte.  
Při teplotě pod +5°C tmel nevytvdne.

# FUTURA GLASS

ODLEHČENÝ TMEL SE SKELNÝMI VLÁKNY

## PŘÍPRAVA POVRCHU

PROCESS		Ocel	Hliník	Pokovené	Polyester UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

## 1 – APLIKACE

10°C	100:3	7'	30'
20°C		5,5'	20'
30°C		4'	15'

ČAS
5 min
Vzdálenost
80 cm
MAX T.
80°C

## 2 – BROUŠENÍ

Počáteční	7 – 5 mm	P180	P150
Konečné	5 – 3 mm		P240

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suché dobře větrané místnosti při teplotě 5-30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

## BEZPEČNOST

### R věty

R 10 Hořlavý  
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování  
R 36/38 Dráždí oči a kůži

### S věty

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

## PRVNÍ POMOC

Řiďte se instrukcemi na štítku výrobku. Více informací v bezpečnostním listě výrobku.

V případě nevolnosti opusťte pracoviště, zasažené oči vymývejte proudem čisté vody. Ve všech případech zasažení očí a požití vyhledejte lékaře, předložte k nahlédnutí bezpečnostní list.

## ZÁRUČNÍ DOBA

Produkt si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

## LIKVIDACE OBALŮ A ODPADŮ

Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.